



AQUAPANEL®

07/2014

Masă de şpaclu AQUAPANEL® pentru rosturi

Pe bază de ciment pentru rostuirea îmbinărilor plăcilor

Fii sigur,
alege AQUAPANEL®

AQUAPANEL®

Domeniul de utilizare

Masa de șpaclu AQUAPANEL® pt. rosturi – de culoare gri, este o masă de șpaclu pe baza de ciment pentru rostuirea îmbinărilor plăcilor de ciment AQUAPANEL® cu banda de armare AQUAPANEL® pt. rosturi (10cm lățime).

Suprafața suport/Tratarea prealabilă a suprafeței

Suprafața plăcilor de ciment AQUAPANEL® trebuie să fie curată, fără praf, uscată.

Prepararea materialului

Se amestecă 20 kg de material "Masa de șpaclu AQUAPANEL® pt. rosturi" în cca. 6,8 l de apă rece și curată.

Se recomandă un mixer de amestecat cu o turație de circa 600 rot/min.

Se vor utiliza un recipient curat și unelte curate.

Punere în operă

Unelte: Mistria/Drisca/Spaclul

Rosturile plăcilor de ciment se umplu cu material, se aplică banda de armare AQUAPANEL® pentru rosturi și se înglobează în material cu șpaclul. Înainte de aplicarea unui nou strat de material, stratul anterior trebuie să fie întărit și uscat. Capetele șuruburilor se vor șpaclui de asemenea. Micile neplaneități se vor înlătura prin șlefuire.

Sculele și uneltele se vor spala cu apă imediat după utilizare.

Necesar de material

- Rosturi: cca. 0,7 kg/m²

Timpul de lucru

Timpul de lucru cu materialul amestecat este de cca. 45 de minute, în funcție de temperatură și de condițiile atmosferice. Uneltele și recipientele murdare reduc semnificativ timpul de prelucrare al materialului. Materialul nu se va mai utiliza după începutul prizei.

Temperatura de punere în operă

Temperatura materialului, a mediului înconjurător și a suprafeței stratului suport trebuie să fie > +5°C.

Depozitare

- 20 kg/sac
- Sacii se vor păstra la loc uscat, în ambalajul original, sigilat, ferit de intemperii.
- Timp de depozitare circa 12 luni

Cod articol: 131094